



## SAKRET Scheibenputz SBP

SBP

**Mineralischer Edelputzmörtel auf Kalk- Zement- Basis**  
**CR, CS II - W 2 / DIN EN 998-1; P II / DIN V 18550**

**Anwendung** SAKRET Scheibenputz ist eine Komponente der SAKRET Putzsysteme und eignet sich:

- für alle mineralischen Unterputzen CS II, CS III und CS IV, Gipskarton, u.ä.
- als Edelputz zur Herstellung dekorativer Putzflächen
- für SAKRET WDV- Systeme

**Eignung**

- innen und außen
- Wand und Decke

**Eigenschaften**

- mineralisch
- von Hand und maschinell verarbeitbar
- wasserabweisend
- ergiebig
- sehr gute Haftung

### Technische Daten

#### Edelputzmörtel nach EN 998-1 / CR, CS II – W 2; P II / DIN V 18550

gebrochene Körnung als SBP 1,5	0 bis 1,5 mm
gebrochene Körnung als SBP 2	0 bis 2,0 mm
Gebrochene Körnung als SBP 3	0 bis 2,5 mm
Wasserbedarf	SBP - ca. 7,8 l pro Gebinde
Verarbeitbarkeitszeit	1 Stunde
Druckfestigkeitskategorie	CS II
Brandverhalten	A 1 fl – EN 13501-1 (nicht brennbar)
Wasseraufnahme	W 2
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 20
Haftzugsfestigkeit	≥ 0,08 N / mm <sup>2</sup> bei Bruchbild B
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10 Dry</sub>	≤ 0,47 W / (mK) für P = 50 % ≤ 0,54 W / (mK) für P = 90 % (Tabellenwerte nach EN 1745)

**Materialbasis** Weißkalkhydrat nach EN 459-1, Zement nach EN 197-1, geeigneten Zuschlägen, eigenschaftsverbessernden Zusätzen sowie mineralischen Farbpigmenten.

**Farben**

- Standardfarbe des SAKRET Scheibenputzes SBP ist weiß
- gemäß unseres Farbfächers gibt es Auswahlmöglichkeiten aus ca. 100 verschiedenen Farbtönen

**Untergrundvorbereitung**

- der Unterputz muss lot- und fluchtgerecht und nicht aufgeraut sein
- Staub und lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen
- Untergrund ist mit pigmentierter SAKRET– Grundierung vorzugrundieren
- aufgeraute Unterputzflächen fördern wegen unterschiedlichen Saugverhaltens die Fleckenbildung im Edelputz

**Verarbeitung**

- die Mörtelzubereitung erfolgt von Hand mit Elektroquirl (3 min Reifezeit) oder geeigneten Verputzmaschinen
- wenn nicht maschinell aufgetragen wird, empfehlen wir soviel Material in einem Arbeitsgang anzumischen, dass die dann zur Verfügung stehende Mörtelmenge für eine geschlossene Fassadenseite ausreicht



## SAKRET Scheibenputz SBP

SBP

<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasser vorlegen, Putzmörtel zugeben und zu einem homogenen Mörtel anrühren, aber nur soviel anrühren, wie innerhalb von 1 Stunde verarbeitet werden kann</li> <li>• SAKRET SBP wird mit Glättkelle oder Verputzmaschine aufgebracht, auf gewünschte Stärke abgezogen, strukturiert und nach dem Ansteifen gewaschelt oder mit dem Schwamm verrieben</li> <li>• der Schwamm darf beim Verreiben nicht nachgenässt werden, weil sonst ebenfalls Farbunterschiede auftreten können</li> <li>• bei gewaschelten Putzen können auf Grund der Verarbeitung Farbunterschiede auftreten</li> </ul>
<b>Nachbehandlung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• frische Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne oder Wind vor Frost zu schützen und wenn nötig nachzunässen</li> </ul>
<b>Materialverbrauch</b>	<p>1 Sack (30 kg) SAKRET Scheibenputz SBP ergibt eine Putzfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• von ca. 12,0 m<sup>2</sup>, ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>, bei SBP 1,5</li> <li>• von ca. 10,5 m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup>, bei SBP 2</li> <li>• von ca. 8,5 m<sup>2</sup>, ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>, bei SBP 3 in Kornstärke</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in mehrlagigen Papiersäcken mit Folieneinlage à 30 kg</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken</li> <li>• angebrochene Gebinde sofort verschließen</li> <li>• bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum: chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG</li> </ul>
<b>Entsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt</li> </ul>
<b>Hinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.</li> <li>• bei hohen Lufttemperaturen oder starkem Wind sowie bei Temperaturen unter + 5°C und &gt; 30°C von Luft oder Wand darf SAKRET Scheibenputz SBP nicht verarbeitet werden</li> <li>• aufgrund der mineralischen Bindemittel (Kalk und Zement) können bei der Verarbeitung von eingefärbten Edelputzen trotz aller Sorgfalt Farbunterschiede nicht immer ausgeschlossen werden</li> <li>• bei farbigen Edelputzen muss deshalb grundsätzlich ein Egalisationsanstrich vorgesehen werden</li> <li>• SAKRET Scheibenputz SBP enthält Kalkhydrat und Zement: Reagiert alkalisch</li> <li>• Reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschäden</li> <li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</li> <li>• Staub nicht einatmen</li> <li>• Berührung mit der Haut vermeiden</li> <li>• bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren</li> <li>• geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen</li> <li>• bei Verschlucken; Mund ausspülen, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Februar 2015